



## Металлополимер «Ферро-хром».

### Физико-механические и технологические характеристики.

Характеристика	Активатор	
	«красный»	«желтый»
Удельная масса композиции, г/см <sup>3</sup>	2,4	2,5
Жизнеспособность приготовленной композиции, мин (при 18 ... 20 °С)	20	45
Температуростойкость, °С (по Вика) (по ГОСТ 15088)	280	300
Рабочая температура, °С	от -120 до +120	от -120 до +170
Время отверждения, час (при 20 °С): - до возможности механообработки - полная прочность	3 ... 3,5 24	3,5 ... 4 24
Твердость по Бринеллю, МПа (по ГОСТ 4670)	300	310
Предел прочности, МПа: - при сжатии (по ГОСТ 4651) - при изгибе (по ГОСТ 4648) - при нормальном отрыве (по ОСТ 921476-78) от стали от алюминия от латуни	220 74 44 44 43	230 76 45 45 44